

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY WS 40 NB

CY-512560, CY-512577

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:










Vízzel elegyedő hűtőközeg megmunkálási műveletekhez, az egyes gépek külön hűtőrendszereihez és a központi tartályokhoz egyaránt. A nagy vágási teljesítmény, a kiváló biostabilitás és az alacsony fogyasztás kombinációja rendkívül gazdaságos működést biztosít.

- Olajtartalom 40% körül
- Megfelel az összes EU előírásnak: TRGS 611, Reach, RoHS, ...
- mentes FAD-tól, MIT-től, bórsavtól, kritikus aminosztóktól, MEA-TÓL, DCHA-TÓL, BTA-tól

Alkalmazás

Univerzálisan használható közepesen nehéz megmunkálási és köszörülési folyamatokhoz. A folyadékot olyan anyagok keverékére tervezték, mint öntöttvas, acél, színesfémek és alumíniumötvözetek (javasoljuk, hogy előzetesen tesztelje a nagyon érzékeny ötvözeteket).

Operace / folyamat

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
| Esztergamunka | Párazás | Fúrás | Mélyfúrás | Fonál | nyújtás | Feületi és kerületi csiszolás | Középpont nélküli csiszolás | Profil csiszolás | |  Kiemelt |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Alkalmazható |

Anyag

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| Acél | Öntöttvas | Rozsdamentes | Alumínium | Nemvasfémek | Titán | karbidok | Üveg, kerámia | |  Kiemelt |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  Alkalmazható | |

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY WS 40 NB

CY-512560, CY-512577

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Előnye

- Nagyon stabil emulzió, **baktériumölő szermentes**
- Nagyon alacsony habzási kapacitás a vízkeménység széles tartományában
- Univerzálisan alkalmazható
- Nagyon hosszú élettartam
- Nagyon jó szűrhetőség

Technikai információk

Sűrűség (15°C) 0,99 g/cm³

Kinematikus viszkozitás 175 mm²/s (20°C)

GG25 korrózió 5% korróziómentes

pH (5%) 9,5

Ajánlások vízzel való keveréshez

Kézi keverés esetén – **mindig folyamatos keverés közben öntse a koncentrátumot a vízbe!**

Javasoljuk a COYOTE EMULSION MIX félautomata keverő használatát.

Ajánlott

Minimális:

Középpont nélküli csiszolás:

Forgácsmegmunkálás:

koncentrációk:

5%

5–7 %

5–15 %

Koncentráció-szabályozás:

Refraktométer: mért érték °Brix x Frefr = térfogat%

Frefer = 1,3

Vízkeménységi tartomány [°gH]:



Biztonsági információk

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 12 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,

telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com